



Productinformatieblad



webertile prim is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersie van acrylaatpolymeer.

- Ook geschikt voor gipsgebonden ondergronden

Toepassing

Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van pasta- en poederlijmen op ieder type wand- en vloeroppervlak zoals:

- Zandcement, steenachtige ondergronden
- Tegels
- Stuc (gips en cement), cellenbeton
- Gipsplaten, hout.

Leveringsvorm

Can van 2,5 liter

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf.

Product eigenschappen

webertile prim is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersie van acrylaatpolymeer.

Kleuren

Lichtgeel

Gereedschap

Kwast, roller of een lage drukspuit.

Verbruik

ca. 150 - 175 ml per m²

Dosering

Is na schudden klaar voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing



Productinformatieblad



Vorbereitung

- Maak alle te behandelen oppervlakken vrij van vet, olie, stof, verf en andere schadelijke stoffen die nadeling zijn voor de hechting.
- Verwijder alle losse delen.
- Gipsgebonden vloeren dienen eerst te worden geschuurd en ontstofst voordat de primer wordt aangebracht.
- Zorg voor een lichte ventilatie tijdens het aanbrengen van de primer.
- Om de tegelprimer optimaal te laten verfilmen dient de ondergrond oppervlakdroog te zijn en de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving niet groter te zijn dan 95%

Aanmaken

- webertile prim is na schudden klaar voor gebruik.

Verwerken

- Verwerk de primer tussen de 10°C en 25°C op een niet-bevroren ondergrond
- Breng de primer ,volzat' aan met een roller, blokkwast of lage drukspuit
- Zorg ervoor dat er ruim voldoende primer in de ondergrond kan trekken.
- Laat de primer drogen tot verfilming optreedt; circa 4 uur bij normale condities (20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid). Andere omstandigheden kunnen de droogtijd verlengen of verkorten.
- Na droging van de primer kan het oppervlak worden afgewerkt.

Reinigen

- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Technische informatie

Technische informatie

- Wachtijd voor ingebruikname: 1 tot 3 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.
- Houd bij gipsgebonden vloeren minimaal 12 uur aan als droogtijd.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

- Om eventuele problemen met de hechting bij gipsgebonden vloeren voor te zijn, adviseren wij om tweemaal te primeren.
- Primer voor de tweede maal kruislings.