



# Productinformatieblad



Weber Zandcement snel is een sneldrogende zandcement voor het smeren van cementdekvloeren die snel zijn af te werken. Na 24 uur beloop- en betegelbaar, na 4 dagen af te werken. Aan te brengen in laagdiktes vanaf 3 cm.

- 4x sneller
- Na 24 uur beloopbaar en betegelbaar
- Na 4 dagen af te werken

### Toepassing

Ideaal voor het maken van cementdekvloeren en het maken van lagen onder afschot.

Voor binnen

Snel af te werken met laminaat, parket, tegels, tapijt enz.

Tevens voor reparaties van (onder)vloeren.

Voor laagdiktes van 3 à 5 cm.

### Leveringsvorm

Papieren zak à 20 kg

### Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

### Product eigenschappen

4x sneller

Na 24 uur beloopbaar- en betegelbaar

Na 4 dagen af te werken

### Classificatie



# Productinformatieblad



CT-C16-F3



## Kleuren

Grijs

## Gereedschap

Vorbereiding: zachte bezem / handveger / blokkwast / emmer

Verwerking: mengkuip, elektrische menger (ca. 600 RPM), boorspindel, schep, rei/balk, waterpas, schuurbord

## Verbruik

20kg/m<sup>2</sup>/cmRekenvoorbeeld: laagdikte 5 cm, vloeroppervlak 3m<sup>2</sup> betekent 20 kg x 5 cm x 3 m<sup>2</sup> = ca. 300 kg.

Vloerdikte	Verbruik / m <sup>2</sup>
3 cm	± 60 kg
4 cm	± 80 kg
5 cm	± 100 kg

## Dosering

Gebruik 1,4 liter schoon leidingwater voor 20 kg.

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding

Zorg voor een stabiele, droge en draagkrachtige ondergrond vrij van olie, vet, verfresten en andere schadelijke stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Behandel de ondergrond voor met **weber vloerprimer**. Indien men geen primer gebruikt, brand dan de ondergrond aan met een vloeibaar mengsel van cement en water (samenstelling in matdelen 1 cement : 5 water). Schakel eventuele vloerverwarming tijdelijk uit. Voordat de mortel wordt verwerkt dient de aangebrachte vloerprimer droog te zijn. Niet toepassen op bevroren of ontdooiende ondergronden of als er kans op vorst bestaat binnen 24 uur na aanbrengen.

### Aanmaken

Gebruik 1,4 liter schoon leidingwater voor 20 kg **Weber Zandcement snel**. Meng bij voorkeur in speciemolen of gebruik een speciekuip en boormachine met roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de menger of kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Meng gedurende ca. 3 minuten totdat een homogene mortelspecie ontstaat. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbaar klontvrije specie. Indien men handmatig mengt, dan minimaal 5 minuten mengen.

Let op: Indien meer dan de aangegeven hoeveelheid water wordt toegevoegd heeft dit een nadelig effect op de snelheid van de droging en de prestaties van het product.



# Productinformatieblad



## Verwerken

Verwerk de specie tussen de 5°C en 25°C. Aangemaakte specie is  $\pm$  1,5 uur verwerkbaar, afhankelijk van mortelspecie- en omgevingstemperatuur. De mortelspecie op de ondergrond aanbrengen, verdelen, verdichten en op hoogte brengen. Schuur het oppervlak daarna dicht met een schuurbord. Doe dit gelijkmatig drukkend met een draaiende beweging.

TIP: Leg een stevig brede plank op de afgereide vloerspecie om erop te kunnen werken.

## Afwerken

Na het maken van de cementdekvloer het werk beschermen tegen tocht en uitdroging door het af te dekken met plastic folie gedurende 24 uur na het aanbrengen van de mortel. Bescherm het oppervlak tegen bevriezing. De cementdekvloer 24 uur niet betreden. Bij een laagdikte van 5 cm is de vloer na 24 uur beloopbaar en na 4 dagen af te werken.

## Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## Technische informatie

### Grondstoffen

**Bindmiddel: portlandcement**

**Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)**

**Grootste korrelafmeting: 3 mm**

**Toevoegingen: vulstoffen**

**Hulpstoffen: combinatie van additieven die de sterkte van droging bevorderen.**

**Eigenschappen mortelspecie**

**Verwerkbaarheid: aardvochtig**

**Waterbehoefte: 1,4 l / 20 kg**

**Volumieke massa: ca. 2150 kg/m<sup>3</sup>**

**Uitlevering: 500 l/ton**

**Verwerkbaarheid:  $\pm$  1,5 uur**

Eigenschappen verharde mortel

**Druksterkte: > 16 N/mm<sup>2</sup>**

**Buigtreksterkte: > 3 N/mm<sup>2</sup>**

**Sterkteklasse: C16-F3**

### Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

### let op

Weber Zandcement snel dient in een minimale laagdikte van 3 cm te worden verwerkt.



# Productinformatieblad



## Tips!

Voor het makkelijk en eenvoudig gieten van een cementdekvloer wordt het gebruik van **weber vloeibare zandcement** geadviseerd. Indien u een zandcementdekvloer in een hogere classificatie (C20-F4) wilt toepassen adviseren wij **Weber Zandcement super sterk eco** te gebruiken. Indien de zandcementdekvloer wordt afgewerkt met tegels wordt het gebruik van weber tegellijmen en voegmiddelen geadviseerd.

## Certificeringen

Weber Zandcement snel wordt geleverd onder «KOMO».  
KOMO nr. 701-jj-V  
Weber Zandcement snel is CE gemarkeerd volgens EN 13813.

