



Productinformatieblad



Veelzijdig toepasbare beton reparatiemortel geschikt voor alle voorkomende reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren, binnen en buiten.

- Supersterke hechting, snel belastbaar
- 2-50 mm laagdikte
- Alles wat u nodig heeft in 1 emmer

Toepassing

Weber Easyrepair Beton reparatieset is een universele mortel, met een zeer hoge hecht- en druksterkte.

Daardoor bij uitstek geschikt voor constructieve reparaties en het plaatselijk herstellen van betonnen wanden, balkonplaten, betonranden, ruw metselwerk etc.

Weber Easyrepair Beton reparatieset kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 2 tot 50 mm.

Voor binnen en buiten.

Leveringsvorm

Emmer Weber Easyrepair Beton reparatieset à 5 kg

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

Een compleet reparatieset incl gereedschappen.

Veelzijdig toepasbare beton reparatiemortel geschikt voor alle voorkomende reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren, binnen en buiten.

Kleuren

Grijs

Gereedschap

Het Weber Easyrepair Beton reparatieset is een compleet set inclusief verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te mengen, verwerken, en af te werken (handschoenen, mengspindel, troffel).

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Verwijder alle loszittende delen en maak de ondergrond goed schoon. Als er (wapening) staal in het zicht komt tijdens het reinigen van de ondergrond dan moet u deze goed ontroesten en eventueel behandelen met een wapeningsprimer.



Productinformatieblad



Voor het aanbrengen van de weber repair beton reparatie de ondergrond eerst goed voorbevochtigen met water. Zorg ervoor dat er geen water op de ondergrond blijft staan.

Aanmaken

Voor alle reparaties geldt een max. dosering van 650 ml leidingwater op 5 kg Weber Easyrepair Beton reparatieset.

Verwerken

Weber Easyrepair Beton reparatieset is bij 20°C ca. 20 minuten verwerkbaar
Neem met de troffel wat specie en zet deze met een duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kunt u het oppervlak afwerken met een schone en iets vochtige troffel.

Afwerken

Bescherm de mortel direct tegen snel uitdrogen door het af te dekken met plastic of licht te bevochtigen met water (nevel).

De mortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.

Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.

Reinigen

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling : zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.

Korrelgrootte : 0 ? 0,7 mm

Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

let op

De mortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.

Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.

Niet onder +5°C verwerken en de eerste dagen beschermen tegen vorst.

Tips!

Wilt u een grof oppervlak dan kunt u de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger of vochtige spons nastrijken.