VOORBEREIDING

Zorg dat de gebruikte tegellijm volledig uitgehard is om verkleuring in het voegmiddel te voorkomen. Verwijder stof- en mortelresten uit de voegen met borstel of stofzuiger. Maak de tegels met een vochtige doek schoon. Bevochtig de voegen daags voor het aanbrengen van de voegspecie voor, om uitdroging te voorkomen.

VERBRUIK

4 kg **weberfinish protect 3** geeft voegmortel voor ca. 11 m² (tegelformaat 200x200 mm, voegbreedte: 6 mm, voegdiepte: 3 mm).

Voegdiepte 3 mm/voegbreedte 6 mm	**Verbruik/ m²**
150 x 150 mm	0,45 kg
200 x 200 mm	0,35 kg
300 x 300 mm	0,25 kg

MENGEN

Voeg ca. 1,1 tot 1,2 liter schoon water toe aan 4 kg **weberfinish protect 3**. Meng in een speciekuip ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel tot een plastische en klontervrije specie. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Meng niet meer specie dan binnen 30 minuten verwerkt kan worden. Gebruik altijd dezelfde verhouding om kleurverschillen te voorkomen.

VERWERKING

Verwerk de specie tussen de 5 °C en 25 °C op een niet-bevroren ondergrond.

UITVOERING

Was het voegmiddel goed in met een schone spaan (wand) of trekker (vloer), zorg voor een volle voeg. Maak het oppervlak grotendeels schoon door diagonaal over het tegeloppervlak te bewegen met een spaan of trekker. Laat de **weberfinish protect 3** even inwerken. Verwijder de resten met een lichtvochtige spons (eventueel herhalen na ca. 15 minuten). Verwijder na enige tijd de achtergebleven uitgedroogde mortelsluier met een droge schone doek. Bij niet- of zwak zuigende ondergronden een langere wachttijd aanhouden.

REINIGEN

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.

NABEHANDELEN

Bevochtig de voegen na 24 uur drogen met een fijne waternevel. Bescherm de aangebrachte voegspecie buiten bij schraal, warm en winderig weer tegen uitdrogen gedurende de eerste 24 uur. Bij regen afdekken. **Let op:** plastic afdekfolie niet op de verse voegspecie laten rusten. Na 2 uur is het tegelwerk beloopbaar en na 3 dagen kan de ruimte in gebruik genomen worden. Reguliere schoonmaakmiddelen niet eerder dan 14 dagen na het voegen toepassen.

LET OP

De afgebeelde kleur is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur. De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, de kleur en de omgeving. Wij adviseren u altijd een proef op te zetten.

HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstrij opgeslagen in de originele ongeopende verpakking.