

## Weber Tegellijm snel



- Inwasbaar na 3 uur, beloopbaar na 3 - 5 uur
- Stofarm
- Geschikt voor vloerverwarming



Weber tegellijm snel is een sneldrogende tegellijm. Wil je zo snel mogelijk weer douchen, koken of gewoon over de vloer lopen? Dan is Weber Tegellijm snel dé oplossing. Door de snelle uitharding na het tegelen, is de vloer al na 3 uur af te werken. Geschikt voor tegelen op zowel muren als vloeren, binnen en buiten.

### Gebruik

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Voor een snelle verlijming van alle keramische tegels op vrijwel alle ondergronden.
- **Weber Tegellijm snel** kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met vloerverwarming, beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuim platen, bestaande tegels, enz.
- Verdere toepassingen zijn buitenterrassen.
- Tegels die schotel gedrag vertonen.

### Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

### Prestaties

- certificaat EC1 plus

### Kleur

Grijs

### CE classificatie

**Weber Tegellijm snel** is CE gemarkeerd volgens NEN EN 12004: C2 FTE.

### Gereedschap

truweel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM)

### Verbruik

- Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type lijmkam. Op basis van de vertanding van de lijmkam kun je in onderstaand overzicht een indicatie van het verbruik aflezen.
- 4 mm vertanding: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>
- 6 mm vertanding: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- 8 mm vertanding: ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- 10 mm vertanding: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

## Weber Tegellijm snel

### Waterhoeveelheid

**Weber Tegellijm snel** 20 kg mengen met 4,5 -5,0 l water.

### Bijkomende gegevens

- Verwerkingstijd: maximaal 45 minuten
- Klasse: C2 FTE
- Praktische open tijd: ca. 30 minuten
- Corrigeer Tijd: ca. 15 minuten
- Wachtijd voor ingebruikname: 3 tot 5 uur (afhankelijk van temperatuur)
- Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm
- Initiële hechting: 1 N/mm<sup>2</sup>
- Hechting na inwerking van warmte: 1 N/mm<sup>2</sup>
- Hechting na vorst/dooi cycli: 1 N/mm<sup>2</sup>
- Getest volgens de Europese normen: EN 12004.Slip: < 0,5 mm

### Bewaring

9 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking

### Gebruiksaanwijzingen

- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C.
- De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking.
- Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.
- De lijm is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals metaal, polyester e.d.
- Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaïek e.d. **Weber Lichtgewicht tegellijm** gebruiken.
- Bij toepassingen van composiet of natuursteen altijd eerst een test opzetten.
- Voor toepassingen op houten vloeren **Weber Tegellijm groot formaat tegels wit** gebruiken.
- Hogere temperaturen verkorten de open tijd.
- Bij twijfel, neem contact op met de Helpdesk.

### Tips

Vloer eerst snel egaliseren? Maak een keuze uit het weberfloor assortiment.