

Weber Colle carrelages rapide



- Peut être mis sous contrainte au bout de 3 heures et est praticable après 3 à 5 heures
- Colle peu poussiéreuse
- Convient pour le chauffage par le sol



Weber Colle carrelage rapide est une colle carrelage à séchage rapide. Vous souhaitez prendre une douche, cuisiner ou simplement marcher sur le sol dès que possible? Alors Weber Colle carrelage rapide est la solution. Seulement 3 heures après la pose de carrelage, le sol est déjà prêt pour la finition grâce à un durcissement rapide. Convient pour la pose de carrelages sur les murs et les sols, à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaines d'utilisation

- Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Pour le collage rapide de tous les carreaux de céramique sur presque tous les supports.
- La Colle à carrelage Weber Beamix rapid peut être utilisée sur les sols en ciment, les sols à base de gypse, les sols avec chauffage par le sol, le béton, les plaques de fibro-plâtre, les couches de plâtre, les briques de silico-calcaire, le béton cellulaire, les panneaux de mousse phénolique, les carreaux existants, etc.
- Parmi les autres applications, citons les terrasses extérieures et les sols flottants.

Emballages

sac en plastique de 20 kg

Performances

- certificat EC1 plus

Couleur

Gris

CE classification

- La Colle à carrelage rapide Weber est marquée CE conformément à la norme EN 12004 : C2 FTE.

Outillage

Truelle, spatule dentelée, malaxeur électrique (600 TPM).

Consommation

- La consommation dépendra de la taille et du relief du carrelage, du degré de planéité du support, de la méthode de collage et du type de peigne à colle.
- Sur la base de la dentelure du peigne à colle, vous pouvez obtenir une indication de la consommation dans l'aperçu ci-dessous :
- Dentelure de 4 mm : 2,0 kg/m²
- Dentelure de 6 mm : 2,5 kg/m²
- Dentelure de 8 mm : 3,0 kg/m²
- Dentelure de 10 mm : 3,5 kg/m²

Weber Colle carrelages rapide

Quantité d'eau

Mélangez 20 kg de Colle à carrelage Weber rapid avec 4,5 à 5,0 l d'eau.

Informations supplémentaires

- Temps de mise en oeuvre : 45 minutes maximum.
- Classe : C2 FTE.
- Durée pratique d'ouverture : environ 30 minutes.
- Temps de correction : environ 15 minutes.
- Temps d'attente pour la mise en service : 3 à 5 heures (selon la température).
- Épaisseur de mise en oeuvre : jusqu'à 2 - 15 mm.
- Adhérence initiale : 1 N/mm².
- Adhérence après traitement thermique : 1 N/mm².
- Adhérence après les cycles de gel/dégel : 1 N/mm².
- Testé selon les normes européennes : EN 12004.
- Glissement : 0,5 mm

Conservation

9 mois à compter de la date de production si le produit est stocké au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine fermé.

Précautions d'utilisation

Appliquez l'adhésif à des températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C. Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou dégelées, en plein soleil, sur des surfaces chaudes ou sur un chauffage par le sol en fonctionnement. Coupez le chauffage par le sol au moins 24 heures à l'avance. Lorsque vous le remettez en marche, réchauffez le sol de manière progressive. L'adhésif ne convient pas pour les supports spéciaux tels que le métal, le polyester, etc. Pour le marbre clair, la mosaïque de verre et les applications similaires, utilisez la colle à carrelage allégée Weber. Pour les applications avec des pierres composites ou naturelles, procédez toujours à un test préalable. Pour les applications sur les sols en bois, utilisez la colle à carrelage Weber pour carreaux grands formats. Les températures plus élevées réduisent le temps d'ouverture. En cas de doute, contactez le service d'assistance.

Conseils

Besoin de d'abord vite niveler le sol ? Faites votre choix dans la gamme weberfloor.