



# Lacq Huile Teck

Lacq offre une protection du bois adaptée à chaque tâche! Lacq Huile Teck est une recette authentique à base de différentes huiles végétales pour la protection et l'entretien annuels des meubles de jardin en bois. Elle protège durablement les bois durs comme le teck et le bankirai contre les salissures et le vieillissement, s'applique très facilement et préserve la couleur naturelle du bois.

## Applicable à:

- Bois de jardin
- Meubles de jardin

## Convient pour:

- Bois dur
- Bois de teck
- Bois de Bankirai
- Autres espèces de bois tendres et durs

## Traitement:

1. La surface doit être propre, sèche et saine. Enlever la saleté, la poussière, les moisissures, les algues et la mousse, ainsi que les parties non adhérentes. Il n'est pas nécessaire de poncer, mais seulement si l'on souhaite obtenir un résultat lisse.
2. Nettoyer d'abord le bois grisonnant avec le dégraissant [Lacq Dégriseur Bois](#).
3. Nettoyer avec [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Bien mélanger en partant du fond.
5. Utiliser un pinceau plat, un rouleau ou un chiffon non pelucheux. Appliquer dans le sens de la longueur du bois pour une bonne finition.
6. Appliquer la première couche. Sur les supports très absorbants, une deuxième couche peut être appliquée humide sur humide.
7. Laisser pénétrer pendant vingt minutes et enlever l'excédent d'huile avec un chiffon non pelucheux. Nettoyer également les trous de vis et de clous.
8. Il convient d'éviter d'augmenter l'épaisseur de la couche sur le support.
9. Si, après séchage complet, le bois présente encore des craquelures parce qu'il n'est pas complètement saturé, répéter le traitement.

*Attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, d'un prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge. Faites toujours un essai au préalable pour vérifier si vous obtenez la finition souhaitée. En effet, celle-ci peut varier d'un type de bois à l'autre.*

## Entretien de la surface:

Pour tirer le meilleur parti de la peinture, la surface doit être nettoyée et entretenue chaque année. La surface peut être nettoyée en l'essuyant doucement. Utilisez à cet effet un chiffon humide ou une éponge douce.

*Attention! Il convient d'éviter les brossages brusques et les détergents puissants.*

## Outils:

Pinceau plat ou rouleau adapté aux peintures à base de solvant et chiffon non pelucheux.

## Rendement:

Environ 6-9 m<sup>2</sup> par litre.

*Attention! Le rendement dépend toujours de la structure, de la porosité du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

## Temps de séchage:

Séchage à la poussière: environ 6 heures  
Peinture: environ 16 heures

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Température de travail minimale: 5 °C.  
Température maximale de traitement: 25 °C.

**Nettoyage:**

Nettoyer les outils avec du white spirit.

*Attention! L'utilisation de textiles présente un risque de brûlure et d'incendie. Versez toujours de l'eau sur les textiles et laissez-les sécher complètement.*

**Quantités disponibles:**

750 ml.

**Finition:**

Mat.

**Couleurs disponibles:**

Transparent.

*À noter: Le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. C'est pourquoi nous recommandons de toujours faire un essai au préalable pour évaluer le résultat.*

**Durée de conservation:**

Fermer hermétiquement après utilisation et retourner brièvement pour remplir le bord afin d'assurer une bonne étanchéité. Conserver 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température comprise entre 5°C et 35°C).

**Conseils de sécurité:**

Tenir hors de portée des enfants. Pour des informations détaillées sur la sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée à l'adresse suivante : [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

**Conseils personnalisés:**

Pour obtenir des conseils techniques personnalisés, veuillez nous contacter.