



Lacq Randsealer

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Randsealer is een watergedragen houtbescherming voor onbehandelde zaagstukken en gaten in verduurzaamd hout. Het product biedt bescherming tegen intrekend vocht en dient ook als extra bescherm laag alvorens het aanbrengen van de grond- en afwerk laag om sterke zuiging te voorkomen.

Toepasbaar op:

- Onbehandelde zaagstukken
- Kopse kanten

Geschikt voor:

- Algemeen bouwhout
- Vlonder- & Terrasplanken
- Tuinhout
- Hekwerk

Verwerking:

1. Het oppervlak moet schoon, droog en deugdelijk zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig.
2. Ontvetten en schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean.](#)
3. Goed oproeren vanaf de bodem.
4. Gebruik een platte kwast of roller. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
5. Verdunning is niet nodig, indien gewenst alleen verdunnen met maximaal 5% water.
6. Één laag aanbrengen.
7. De grondverf laag en afwerk laag kan pas worden aangebracht na volledige droging van circa 2 uur.

Let op! Lacq Randsealer is niet bruikbaar voor de behandeling van grote oppervlakken en ter verduurzaming onder vacuüm en druk. Gevaarlijk voor bijen; niet toepassen bij of in de buurt van bijenkorven. Nabije wateropslagtanks, aquaria of vijvers bedekken voordat het product wordt aangebracht.

Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Gereedschap:

Platte kwast of roller geschikt voor watergedragen verf.

Rendement:

Circa 6-7 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden zijn 20°C.

Stofdroog:	ca. 1 uur
Overschilderbaar:	ca. 2 uur
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	30 °C.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Verkrijgbare hoeveelheden:

500 ml.

Verkrijgbare kleuren:

Wit & Kleurloos.

Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.

Houdbaarheid:

Na gebruik luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. 2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C) bewaren.

Veiligheidsadvies:

Buiten het bereik van kinderen houden. Het product mag niet worden gebruikt in geval van grondcontact. Gevaarlijk voor bijen; niet toepassen bij of in de buurt van bijenkorven. Nabije wateropslagtanks, aquaria of vijvers bedekken voordat het product wordt aangebracht. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

Advies op maat:

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact op met ons technische team op 0344 633 336.