



Lacq Vernis Marin

Lacq offre la protection du bois idéale pour chaque travail! Lacq Vernis Marin se distingue par un flux optimal, un brillant profond et bombé, ainsi qu'une résistance exceptionnelle aux intempéries et à l'eau. Grâce à sa grande élasticité, le vernis réduit les fissures sur le bois en mouvement. Ce vernis, à base d'huile pour bois et de résine phénolique, contient également un filtre UV de haute qualité qui assure une protection optimale contre la décoloration due à la lumière du soleil, même dans les climats tropicaux.

Applicable dans la construction navale et yacht:

- Bateaux
- Cadres de fenêtres et portes
- Portes
- Finition de meubles

Convient pour les travaux neufs sur bois massif brut (comme acajou, meranti, pin de l'Oregon), bois collé à l'intérieur et à l'extérieur au-dessus de la ligne de flottaison. Pour l'entretien des systèmes de vernis mono- et bi-composants existants encore intacts. Le vernis yacht chauffé est également souvent utilisé pour la finition des portes d'entrée et du mobilier de jardin.

Application:

1. La surface doit être propre, sèche et préparée. Retirez saleté, poussière, moisissures, algues et parties détachées.
2. Nettoyez avec Fluxaf Nettoyant & Dégraissant.
3. Bien remuer depuis le fond du contenant.
4. Utilisez un pinceau plat à poils longs ou un pistolet à air conventionnel. Appliquez dans le sens du fil du bois pour une finition optimale.
5. Appliquez la première couche.
6. La deuxième couche ne peut être appliquée qu'après séchage complet d'environ 24 heures.
7. L'application de plusieurs couches apporte un brillant encore plus profond et offre une meilleure protection UV et conservation du brillant.
8. Épaisseur recommandée par couche : 60-70 µm humide / 30-35 µm sec.

Épaisseur minimale recommandée sur bois brut :

Couche	% dilution	Séchage à 18°C	Ponçage
Couche 1	50%	24h	Ponçage: P220 sec
Couche 2	25%	24h	Ponçage: P220 sec
Couche 3	15%	24h	Ponçage: P280 sec
Couche 4 tm 7	0-5%	24h	Ponçage: P400 humide

Attention! Faites toujours un essai préalable pour vérifier si la finition correspond à vos attentes. Cela peut varier selon l'essence de bois.

Données techniques pour application au pistolet:

- Ouverture du pistolet: 1,2 – 1,5 mm
- Volume de dilution: 15-20 %
- Pression: 2 – 3 bar
- Viscosité: 20-24 sec (DIN-cup 4 mm)

Dilution:

- Application au pinceau: White spirit (Térébenthine)
- Application au pistolet: Essence de pétrole purifiée (Wasbenzine)

Attention! La quantité de dilution dépend également de la température du produit et de l'environnement. Évitez la sur-dilution.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Rendement:

Environ 14 m² par litre.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure et de l'absorption du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec au toucher:	env. 3 heures
Recouvrable après:	env. 24 heures
Température min. d'application:	5 °C
Température max. d'application:	30 °C

Nettoyage:

Nettoyer les outils avec de la térébenthine ou de l'essence purifiée.

Caractéristiques techniques:

Durée de protection:	5 ans
Résistant à la rouille:	Non
Substance:	Liquide

Quantités disponibles:

250 ml, 750 ml & 2,5 litre.

Couleurs disponibles:

Incolore.

Durée de conservation:

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température entre 5°C et 35°C). Éviter le gel durant le transport et le stockage.

Conseils de sécurité:

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (SDS).

La SDS peut être téléchargée sur www.lacq.nl.